

Лист с данни за продукта
Издание: 15/06/2018
Идентификационен номер:
02 04 04 01 001 0 000101
SikaCeram® CleanGrout-100

SikaCeram® CleanGrout-100

Водоотблъскващ, циментов фугирац състав.
Класифициран като CG2 A W, съгласно EN 13888

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Описание на продукта	SikaCeram® CleanGrout-100 е циментов състав за запълване на фуги на стенни или подови плочи на открито или на закрито в жилищни, търговски и обществени сгради. Може да се използва за запълване на фуги с ширина до 10 мм, както и за фугиране в помещения с подово отопление. Едни от най-важните характеристики на продукта са доброто отблъскване на водата и високата износоустойчивост.
Области на приложение	SikaCeram® CleanGrout-100 се използва за запълване на фуги с ширина до 10 мм SikaCeram® CleanGrout-100 е подходящ за фугиране на стенни и подови плочи на закрито или открито (всички видове керамични и клинкерни плочи, стъклени или мозаечни плочки, платна от естествен или изкуствен камък). SikaCeram® CleanGrout-100 не е подходящ за фугиране на места където се изисква висока устойчивост на киселини или основи (плочи в индустриални сгради, работилници, лаборатории и др.), както и за запълване на работни фуги, фуги в басейни и фуги на камини
Характеристики/предимства	<ul style="list-style-type: none">■ Водоотблъскващ (W)■ Отлична обработваемост■ За фуги с размер до 10 мм■ Отлични механични качества■ Дълготрайност на цвета■ Устойчив на гъбички и плесени■ Устойчив на абразия
Изпитвания	
Одобрения/ Стандарти	Отговаря на изпитванията съгласно EN 13888; клас CG2 A W.
Характеристики	
Цветове	00 (white), 01 (manhattan), 02 (ice), 03 (ash), 04 (anthracite), 05 (anemona), 08 (beige), 09 (sand), 10 (brown) , 12 (dark brown), 14 (amaranth), 15 (ruby), 16 (caramel), 19 (sae blue), 21 (aniseed), 22 (green), 23 (yellow), 26 (light peach), 27 (ochre), 30 (total black)
Опаковки	Торби: 2кг
Условия на съхранение/ Срок на годност	24 месеца от датата на производство, ако се съхраняват правилно в оригинални, запечатани ненарушени опаковки, на сухо и закрито място.



Sika®

Технически данни

Химична основа	Портланд цимент, подобрани пълнители и кварцов пясък, добавки задържащи водата и полимери.
Плътност	Плътност на пресния разтвор: ~1.8 kg/l
Ширина на фугите	От 2 мм min до 10 мм max
Отворено време за работа	~2 часа* при 23 ⁰ C * максималното време през което фугирацията състав може да се от момента на смесването му с водата
Температурна устойчивост	От -30 ⁰ C до +80 ⁰ C
Нанесеният продукт може да поема натоварвания след	Лек пешеходен трафик: 12 часа след фугирането Пълно натоварване: 7 дни след фугирането

Физико-механични качестваНива получени при лабораторни условия: 23⁰C ± 2⁰C, отн.вл 50%±5%

	Стойност	Изискване	Метод на изпитване
Абразивна устойчивост	≤ 1000 mm ³	≤ 2000 mm ³	EN 12808-2
Якост на огъване след съхранение на сухо	4.0 N/mm ²	≥ 2.5 N/mm ²	EN 12808-3
Якост на огъване след цикли замръзване-размръзване	4.0 N/mm ²	≥ 2.5 N/mm ²	EN 12808-3
Якост на натиск след съхранение на сухо	17 N/mm ²	≥ 15 N/mm ²	EN 12808-3
Якост на натиск след цикли замръзване-размръзване	17 N/mm ²	≥ 15 N/mm ²	EN 12808-3
Съсъхване	≤ 3 mm/ m	≤ 2 mm/m	EN 12808-4
Абсорбция на вода след 30 мин	≤ 2 g	≤ 2 g	EN 12808-5
Абсорбция на вода след 240 мин	≤ 5 g	≤ 5 g	EN 12808-5

**Условия на полагане/
Ограничения**

Температура на основата	+ 5 ⁰ C min.; +25 ⁰ C max.
Температура на околната среда	+ 5 ⁰ C min.; +25 ⁰ C max.

**Правна
информация**

Информацията и по-специално препоръките за приложение и използването на продуктите на Sika, са дадени добронамерено и се базират на текущите познания и опит на Sika с продуктите при условия на правилно съхранение, боравене и използване в нормални условия в съответствие с препоръките на Sika. На практика разликите в материалите, основите и действителните условия на обекта са такива, че не може да се гарантира пригодността за определена цел, нито да възникнат законни задължения от настоящата информация, нито от писмени препоръки или други съвети. Потребителя на продукта трябва да провери пригодността на продукта към поставените изисквания и цели. Sika запазва правото да променя характеристиките на своите продукти. Правата на собственост на трети страни следва да бъдат спазвани. Всички поръчки се приемат съгласно нашите текущи условия на продажба и доставка. Потребителите са длъжни винаги да правят справка с последното издание на регионалната Техническа информация за съответния продукт, копия от която се предоставят по заявка.



Сика България ЕООД
Бул. „Ботевградско шосе“ 247
1517 София
България

Тел.: +359 2 942 45 90
Факс: +359 2 942 45 91
e-mail: info@bg.sika.com
web: www.sika.bg